

Ticaret Bakanlıđından:

**PAMUKLARIN STANDARDİZASYONUNA İLİŐKİN TEBLİĐ**  
**(ÜRÜN GÜVENLİĐİ VE DENETİMİ: 2012/27 2024/27)**

**BİRİNCİ BÖLÜM**

**Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar**

**Amaç ve kapsam**

**MADDE 1 -** (1) Bu Tebliğın amacı; 5/8/1953 tarihli ve 4/1283 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Pamukların Kontrolüne Dair Tüzük uyarınca tasnif ve kontrolü zorunlu olan pamukların tasnif ve kontrole tabi tutulacağı fabrikaların alt yapı koşullarına, sınıf ve tiplerinin tespitine, ambalajlanmasına, **izlenebilir olmasına**, işaretlenmesine, kontrol işlemlerine yönelik numune alınmasına ve analizlerin yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

**Dayanak**

**MADDE 2 -** (1) Bu Tebliğ; **1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 455 inci maddesine**,

**a)** 5/8/1953 tarihli ve 4/1283 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Pamukların Kontrolüne Dair Tüzüğe,

**b)** ~~7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarete Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararına~~, **14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararına ve 16/8/2023 tarihli ve 32281 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarete Teknik Düzenlemeler Yönetmeliğine**

dayanılarak hazırlanmıştır.

**Tanımlar**

**MADDE 3 -** (1) Bu Tebliğde geçen;

**a)** Bakanlık: ~~Ekonomi~~ **Ticaret** Bakanlıđını,

**b)** Balya: Lif pamuđunun, lif döküntüsü pamuđunun ve linter pamuđunun prese makinelerinde basınç altında preselenip uygun ambalaj malzemesi ile sarılmış ve demir çember, çelik tel veya plâstik çember ve benzeri ile bağlanmış balyanın durumunu,

**c)** Bölge Müdürlüğü: ~~Ekonomi~~ Bakanlıđın Bölge Müdürlüklerini **arasından Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)’nde ilan edilenleri**,

**ç)** Çırçırılama hatası: Çırçır-prese fabrikasında çırçır makinesinin ve yardımcı cihazların gerekli bakım ve onarımının yapılmaması, standardına uygun çalıştırılmaması veya kütlü pamukların olumsuz şartlarda muhafaza edilmesinden dolayı pamuk lifinde meydana gelen her türlü zararı,

**d)** Çiğit (pamuk tohumu veya çekirdeđi): Liflerinden ayrılmış havlı (ince tüylü) veya havsız pamuk tohumunu,

**e)** ~~Grup Başkanlığı~~ **Denetim Birimi:** Bakanlıđın Bölge Müdürlüklerine bağlı **ürün denetmenleri grup başkanlıklarını Ürün Güvenliđi Denetimleri Müdürlüklerini ve Ürün Güvenliđi Denetimleri Servislerini**,

**f)** Depolama: Çiğitli, lif, linter pamukları ile lif döküntüsü pamukların balyalı, balyasız veya hararlı olarak fabrika depolarında korunması işlemini,

**g)** Doğal olmayan yabancı madde: Pamuk bitkisine ait olmayan her türlü yabancı maddeyi (polietilen iplik, jüt kumaş parçacıkları, taş, toprak ve benzeri),

**ğ)** Doğal yabancı madde: Pamuk içinde bulunan pamuk bitkisine ait yaprak, çiğit, sap, kabuk ve parçacıkları, mot ile diđer bitkilere ait parçacıklar ve toz gibi maddeleri,

**h)** Düzgünlük: Pamuđun içindeki nep, nap ve kopuk liflerin oranı ile ondülasyon durumunu,

**ı)** Genel Müdürlük: Ürün Güvenliđi ve Denetimi Genel Müdürlüđünü,

- i) İplikleşme (ondülasyon): Hasat, taşıma ve çırçırılama sırasında pamuk lifinin kıvrılması halini,
- j) Kopuk lif: Çırçırılama esnasında kopan lif parçacığını,
- k) Kütlü pamuk: Lifleri çiğidinden ayrılmamış olan pamukları,
- l) Linter makinesi: Pamuk çiğidinin üzerinde kalan liflerin kesilmesini sağlayan testereli makineyi,
- m) Mot: Olgunlaşmamış çok küçük havlı çiğidi,
- n) Nap: Pamukta nepten daha büyük ve kaba görünüşlü lif toplanmasını,
- o) Nep: Pamukta toplu iğne başı büyüklüğünde veya daha küçük (0,75 mm<sup>2</sup> veya daha küçük) olan ve beyaz noktalar halinde görülen lif düğümcüğünü,
- ö) Pamuk Sorumlu Denetçisi: Pamukların tasnif ve kontrolüne dair mevzuat hakkında Bölge Müdürlüğünce verilen eğitimi alan ve yapılan sınav sonucunda başarılı olarak "Pamuk Sorumlu Denetçi Belgesi" almaya hak kazanmış olan çırçır ve prese fabrikası sahibi veya çalışanını,
- p) Preseleme: Balyaların yüksek basınçlı preselerde küçültülmesi işlemi hariç olmak üzere, lif (mahlıç) pamuğun ve linter pamuğunun ve iplik yapımı ve çırçırılama sırasında meydana gelen pamuk lifi döküntülerinin prese makinelerinde balya haline getirilmesi işlemi,
- r) Rollergin (toplu veya merdaneli çırçır) makinesi: Deri, kauçuk ve benzeri maddelerle kaplı, silindir şeklinde ve dönen toplar (role) sistemi ile lifleri çiğitlerden ayıran toplu çırçır makinesini,
- s) Rotobar makinesi: 30-35 cm çapında deri, kauçuk ve benzeri maddelerle kaplı, silindir şeklinde dönen toplar (role) ve bu topların (rolenin) önünde ve role boyunca kendi eksenini etrafında helezonik dönen roto dinamik hareketli bıçak sistemi ile lifleri çiğitlerden ayıran özel tip Rollergin (toplu veya merdaneli) çırçır makinesini,
- ş) Sawgin (testereli çırçır) makinesi: Daire şeklinde ve dönen testereler sistemi ile lifleri çiğitlerinden ayıran testereli çırçır makinesini,
- t) Sicil numarası: 8/6/2012 31/12/2022 tarihli ve 28317 32060 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Pamukların Kontrolüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/252023/24)'e göre çırçır prese fabrikasına Bakanlıkça tahsis edilen numarayı,
- u) Tasnif: Üretilen pamuklar ve linter pamukları ile çırçırılama ve iplik imalatı sırasında meydana gelen pamuk lifi döküntülerinin derece (grade), elyaf uzunluğu (stapel) ve karakter özellikleri bakımından sınıf ve tiplere ayrılması,
- ü) Yüksek kapasiteli lif analiz cihazı (HVI): Pamuk lifinde renk, uzunluk, incelik, kopma mukavemeti, uzunluk uyumu, yabancı madde oranı gibi özellikleri aynı anda ölçebilen cihazı,
- v) İzlenebilirlik: Lif (mahlıç) pamuğun prese makinelerinde balya haline getirilmesi sırasında Organikod/DNABarkod Robotu veya tanıtıcı kod/tanıtıcı cihaz sayesinde yazılım, ağ ve veri tabanı altyapısı kullanılarak ürün ve ürüne ilişkin bilgilerin takibi ve izlenmesi için kurulan sistemi,
- ifade eder.

## İKİNCİ BÖLÜM

### Fabrika Altyapı Koşulları

#### Altyapı

**MADDE 4 - (1)** Çırçır-prese fabrikaları ile linter ve prese fabrikalarının, 18/4/1972 tarihli ve 7/4331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Pamukların Çırçırılama Preselenme ve Depolanmasının Denetimine Dair Tüzük ile belirlenen şartlara ilave olarak bu Tebliğde belirtilen altyapıya sahip olması gerekir.

#### Çırçırılama

**MADDE 5 - (1)** Pamuklar çırçırılama şekillerine göre rollergin, sawgin ve lintergin olmak üzere üçe ayrılır:

a) Deri, kauçuk ve benzeri maddelerle kaplı silindir şeklinde ve dönen toplar (role) sistemiyle lifleri çığıtlerinden ayıran toplu çırçır makinelerinde çırçırılarak elde edilen pamuklar rollergin pamuđu,

b) Daire şeklinde ve dönen testereler sistemiyle lifleri çığıtlerinden ayıran testereli çırçır makinelerinde çırçırılarak elde edilen pamuklar sawgin pamuđu,

c) Pamuk çığıdinin üzerinde kalan liflerin testereli linter makineleriyle ayrıştırılması sonucu elde edilen pamuklar lintergin pamuđu, olarak adlandırılır.

(2) Çığıtli pamuđun çırçırıldığı çırçır-prese fabrikalarında çırçır ve prese makinelerinin birlikte bulundurulması zorunludur.

(3) Linter fabrikalarında, çığıt üzerinde bulunan kısa lifleri (hav) çekirdek üzerinden sıyıran linter makinesi ile prese makinelerinin birlikte bulundurulması zorunludur.

(4) İplik yapımı veya çırçırılama sırasında meydana gelen pamuk lifi döküntülerini preselemek üzere, yalnız prese makinelerinden meydana gelen prese fabrikaları kurulabilir. Prese fabrikalarında lif (mahlıç) pamuklar preselenemez.

(5) Aynı fabrikada rollergin, sawgin ve lintergin makinelerinin bulunması halinde, bu makinelerle preseleri cinslerine göre fabrikanın ayrı binalarında veya aynı binanın ayrılmış bölümlerinde bulundurulur. Grup, sınıf ve tipleri farklı olan pamuklar, çırçır makineleri ayrı dahi olsa, aynı bölümde, aynı zamanda ve bir arada çırçırılanamaz.

(6) Çekirdek kıran veya kaçırın, elyaf kesen, ondüle, nep veya sicim yapan çırçır makineleri çalıştırılmaz.

(7) Çırçırılama yerlerinde zemin, pamuklara yabancı madde karışmasını ve kirlenmeyi önleyecek nitelikte tahta, beton veya benzeri maddeden yapılır.

(8) Çırçırılmış pamukların prese yerine, kirlenmeden ve içlerine yabancı madde karışmadan götürülmesi gerekir.

(9) Çırçır ve prese fabrikalarının; bariz şekilde pamukta kirlenmeye neden olacak şekilde taşınan, fabrikaya getirilen kütlü pamukları alması, depolaması ve işlenmesi yasaktır.

#### **Yardımcı cihazlar**

**MADDE 6 -** (1) Çığıtli pamuđun çırçırıldığı çırçır-prese ve linter fabrikalarında çalışma kapasitesi ölçüsünde;

- a) Pamuk sevk aspiratörü veya konveyör,
- b) Yedirici,
- c) Besleme ünitesi,
- ç) Separatör,
- d) Kütlü pamuk ve lif pamuk kurutucusu,
- e) Şiftleme makinesi,
- f) Rutubet ölçme aleti,
- g) Kütlü pamuk ve lif pamuk temizleyicisi,
- ğ) Rutubetlendirici,
- h) Kantar,

#### **1) Ürün ve ürüne ilişkin bilgilerin takibi ve izlenmesi için kurulan cihazı,**

gibi pamuđun iyi çırçırılmasını ve işlenmesini temin edecek cihazlardan Genel Müdürlükçe gerekli görülenler bulundurulur.

#### **Preseleme**

**MADDE 7 -** (1) Çırçırılmış pamukların, prese yerine, kirlenmeden ve içlerine yabancı madde karışmadan götürülmesi zorunludur.

(2) Preseleme yerlerinde tabanlar, beton veya benzeri maddeden yapılır ve pamuklarla balyaların kirlenmelerini önleyecek şekilde temiz tutulur.

(3) Preselenme sırasında prese kasalarına su verilerek pamukların ıslatılması yasaktır.

(4) Preselemede damper kullanılır.

### **Depolama**

**MADDE 8** – (1) Çiğitli ve preseli pamuklar kapalı depolarda veya sundurmalarda korunur. Pamuklar açıkta bırakılmaz, kapalı yerlerde rutubetli veya vasıflarını bozacak şartlar altında muhafaza edilemez, gruplara ve tiplere ayrılmadan depolanamaz.

(2) Çiğitli pamukların depolanmasında çeşitli grup, sınıf ve tiplerdeki pamukların karışmasını, niteliklerinin bozulmasını, fazla basınç altında bulunmasını önleyecek ve bunların yeterince havalanmasını sağlayacak tedbirler alınır.

(3) Kütlü ve preseli pamukların konulacağı depolar, sundurma ve avlular pamuklara yabancı madde karışmasını ve kirlenmeyi önleyecek, rutubeti geçirmeyecek ve duvarları ile çatısının pamuğu her türlü hava etkisinden koruyacak şekil ve nitelikte yapılır.

### **Tasnif odası**

**MADDE 9** - (1) Çırçır-prese fabrikalarında en az bir adet tasnif odası bulundurulur. Tasnif odası aşağıda belirtilen özellikleri taşır:

<b>Özellik</b>	<b>Açıklama</b>
Duvarlar	- Işığın yansımalarını önlemek amacıyla mat olmak üzere açık gri renkli
Tavan	- Işığın yansımalarını önlemek amacıyla mat olmak üzere beyaz renkli - Yüksekliği en az 275 cm ve en çok 300 cm
Tasnif Masası	- Yüksekliği 90 cm ve genişliği 100 cm - Işığın yansımalarını önlemek amacıyla mat olmak üzere siyah veya gri renkli
Reflektör	- En az 1 adet - Tasnif masası ile arasındaki uzaklık en az 150 cm ve en çok 160 cm
Işık kasası	- Tavana asılı halde derinliği 25 cm, eni 65 cm ve boyu 125 cm - İçinde 3 çeşit elektrik ampülü kullanılır ve bunların verdiği ışıklar buzlu camdan geçirilerek renk bakımından homojen hale getirilir.
Işıklandırma	- 3 adet gün ışığı veren 40 watt ampul, 2 adet gök mavisi ışığı veren 25-40 watt floresan ampul ve 3 adet 40 watt beyaz ışık veren floresan ampul bulunur. - Işık şiddeti light-meter ile ölçülecek ise masalar üzerinde 80-100 foot candle, lüks-meter ile ölçülecek ise 700-800 lümen olmalıdır. (Foot candle değeri lüks-meter sonucunun 10,76 sayısına bölünmesi ile elde edilir.)

### **Numune alma ve barkodlu etiket donanımı**

**MADDE 10** - (1) Tek balya yöntemine göre kontrol yapacak çırçır-prese fabrikalarında;  
a) Prese makinelerinin alt ve üst bölümlerine monte edilmiş, her balyadan uzun kenarı 30,5 cm, kısa kenarı 10 cm ve ağırlığı en az 115 gr olan pamuk numunesini otomatik şekilde kesmeye yarayan aparat,

b) Barkodlu etiket yapabilecek teknik donanım, bulunur.

### **Laboratuvar**

**MADDE 11** - (1) Tek balya yöntemi için gerekli analizler Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş; çırçır-prese fabrikaları bünyesindeki laboratuvarlarda veya başka bir laboratuvarlarda yapılabilir.

(2) Tek balya yöntemine göre analizlerin yapılması için çırçır-prese fabrikasında laboratuvar kurulması halinde aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:

a) Pamuk elyafının teknik kriterleri ile sınıf ve tiplerini ölçen yüksek kapasiteli lif ölçüm cihazı ile HVI Modülü bulundurulur.

b) Pamukların teknik kriterlerinin belirleneceği ve sınıflandırılacağı laboratuvarın rutubet seviyesinin homojen şekilde % 65 (±2) bağıl nemde ve ısısının 21 °C (±1) olması gerekir.

c) Laboratuvarın tüm duvarları ısı yalıtımına sahip, kapı ve pencereleri ısı ve rutubet kaybını önleyecek nitelikte olmalıdır.

ç) Laboratuvar ortamının ısı ve rutubetini etkileyecek her türlü unsura karşı tedbir alınır, hijyen şartları sağlanır.

d) Laboratuvarda her bir cihaz başında aynı anda en fazla iki görevlinin çalışmasına izin verilir. Laboratuvarda ortam ısı ve rutubet dengesinin bozulmaması ve analiz sonuçlarının hatalı olmaması amacıyla, laboratuvarda görevliler haricinde kişiler bulundurulamaz.

e) Laboratuvar duvarlarında kullanılacak boyalar ve laboratuvar içerisindeki diğer tüm müstemilat ışığın yansımalarını önlemek üzere mat olur.

f) Yeterli kapasitede özel numune saklama deposu bulundurulur.

## ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

### Tasnif

#### Pamuk gruplarının sınıf ve tipleri

**MADDE 12** - (1) Kısa elyaf (yerli), orta elyaf (upland) ve uzun elyaf pamuk gruplarının sınıf ve tipleri sondaj yöntemi için eEk-1 ve tek balya yöntemi için eEk-2 olarak tespit edilmiştir.

(2) Herhangi bir balyanın bir yüzünden alınan pamuk numunesi aynı balyanın diğer yüzünden alınan pamuk numunesinden daha düşük sınıfa girer veya daha kısa elyaf boyuna sahip olursa, söz konusu balyanın sınıflandırması daha düşük elyaf sınıfına giren veya daha kısa elyaf boyuna sahip numuneye göre yapılır.

#### Linter ve lif döküntüsü pamuklar

**MADDE 13** - (1) Sondaj yönteminde kullanılmak üzere, pamuk çiğdidinin üzerinde kalan liflerin linter makineleriyle bir defa veya iki defa kesilmiş olma durumuna göre sınıflandırılan linter pamukları ile çırçırılama veya iplik imalatı sırasında meydana gelen lif döküntüsü pamukların sınıf ve tipleri eEk-3'te belirtilmiştir.

#### Pamuk tip numuneleri

**MADDE 14** - (1) Türkiye'de üretilen pamukların tip numuneleri, çırçırılama şekli ve üretim bölgesi esas alınarak eEk-4'te tespit edilmiştir.

## DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

### Ambalajlama ve İşaretleme

#### Balya boyutları

**MADDE 15** - (1) Çırçırılama rollergin işletme tipine göre yapılan balyaların boyu 95 cm, eni 65 cm ve yüksekliği 105 cm olur. Yüksek basınçlı prese makineleri ile sawgin prese makineleri ve bu makinelerde yapılan balyalar için bu değerler uygulanmayabilir.

(2) Balyaların brüt ağırlığı, linter pamuğu ile çırçırılama ve iplik imalatı esnasında meydana gelen lif döküntüsü pamuk balyaları hariç olmak üzere, en az 190 kg olmalıdır.

(3) Kontrole sunulan partideki balyaların ağırlığı, partinin ortalama balya ağırlığından  $\pm 10$  kg sapabilir. Örneğin, bir defada kontrole sunulan ve 120 balyanın bulunduğu bir partinin toplam ağırlığı 25.200 kg olması halinde, söz konusu partideki balyaların ağırlığı ortalama balya ağırlığı olan 210 kg'dan  $\pm 10$  kg sapma ile 200 kg ile 220 kg arasında olmalıdır.

(4) Her partide en fazla bir balya için bu maddenin 2 nci fıkraya hükmü aranmaz ve bu balyanın ağırlığı bu maddenin 3 üncü fıkrasındaki hesaplamaya dahil edilmez.

#### Ambalaj malzemeleri

**MADDE 16** - (1) Balyanın sarılmasında temiz, sağlam, yamasız ve yırtıksız dokuma veya örme %100 pamuklu bez kullanılır. Balyalar ambalaj malzemesi ile tam olarak örtülecek şekilde sarılır.

(2) Balyaların sarıldığı pamuklu (dokuma veya örme) bezlerin kenarları %100 pamuktan yapılmış naturel beyaz renkli iplikle (Maraş ipi, sömek ipi ve benzeri) dikilir. Sentetik elyaf karışımli iplikler kullanılmaz.

(3) Balyaların sarılmasında kullanılacak pamuklu dokuma ve örme bezlerin özellikleri aşağıdaki değerlere uygun olmalıdır:

Pamuklu Dokuma Bez		Özellikler
Eni		En az 90 cm
Çözüğü ipliği numarası		En az 6/1
Atkı ipliği numarası		En az 6/1
Çözüğü ipliği sıklığı		En az 12
Atkı ipliği sıklığı		En az 9
Birim alan kütle		225 g/m <sup>2</sup> (± %10)
Malzeme cinsi ve lif oranı		% 100 Pamuk
Renk		Beyaz veya ekru (naturel)
Kopma mukavemeti	Boyuna (çözüğü yönünde)	En az 400 N *
	Enine (atkı yönünde)	En az 350 N *
Uzama oranı	Boyuna (çözüğü yönünde)	En az % 9
	Enine (atkı yönünde)	En az % 1

Pamuklu Örme Bez		Özellikler
Eni		En az 90 cm
Örgü ipliği numarası		En az 10/1
Birim alan kütle		160-220 g/m <sup>2</sup>
Malzeme cinsi ve lif oranı		% 100 Pamuk
Renk		Beyaz veya ekru (naturel)
1 cm mesafedeki ilmek çubuk sayısı		En az 6 adet
1 cm mesafedeki 1 çubukta ilmek sıra sayısı		En az 10 adet
Patlama mukavemeti		En az 55 N <sup>*</sup> /cm <sup>2</sup>
Kopma mukavemeti	Boyuna	En az 50 N <sup>*</sup>
	Enine	En az 120 N <sup>*</sup>
Uzama oranı	Boyuna	En az % 20
	Enine	En az % 30
Yırtılma mukavemeti	Boyuna	En az 15 N <sup>*</sup>
	Enine	En az 15 N <sup>*</sup>

\* 1 kgf = 10 N

(4) Balyaların ambalajlarında kullanılan pamuklu dokuma veya örme bezin özellikleri konusunda tereddüt olması veya anlaşmazlık çıkması halinde, Ürün Ticaret Denetmeninin alacağı 1 metre boyunda 4 takım numunenin Bölge Müdürlüğünce belirlenecek üniversitelerde, yeterli laboratuvarlara sahip kamuya ait veya özel kuruluşlarda yaptırılacak analiz sonuçları ile

pamuklu bezin türüne göre bu Tebliğin ilgili maddelerinde belirtilen değerlerle karşılaştırılarak sonuca göre işlem yapılır.

(5) Balyalarda her iki bombeli yüzün altına renkli naylon veya sülfite kâğıdı konulur.

#### **Naylon malzeme**

**MADDE 17 -** (1) Tek balya usulüne göre kontrole arz edilecek balyalarda yukarıda belirtilen ambalaj malzemesine ilave olarak yırtılma mukavemeti yüksek naylon kullanılabilir.

(2) Tek balya usulünde kontrole arz edilecek balyalarda kullanılacak naylonların;

- a) Beyaz renk hariç, tercihen yeşil, mavi veya kırmızı renk,
- b) Örgüsüz ve dokumasız,
- c) Esnekliğinin en fazla %2,
- ç) Kalınlığının en az 0,75 mm, en fazla 1,25 mm aralığında,
- d) Geri dönüşümden elde edilmemiş malzemedan imal edilmiş,
- e) Bir balyadaki ağırlığının 1 kg'ı geçmemiş,
- f) Yırtılma mukavemetinin en az 300 kgf, olması şartları aranır.

#### **Balyaların sarılması**

**MADDE 18 -** (1) Balyaları sarmada kullanılan demir çember, çelik tel, plastik çember; yeni, sağlam, paslanmaya dayanıklı, balyanın kütlesine ve basıncına dayanabilecek özellikte, taşıma esnasında oluşan gerilmelere dayanabilecek şekilde yeterli mukavemete sahip olmalıdır. Her balyada en az altı adet bulunur.

(2) Balyaları sarmak için kullanılan demir çember, çelik tel, plastik çember prese kasalarının durumuna göre ambalaj malzemesinin altında veya üstünde bulunabilir.

(3) Balyanın sarılmasında kullanılan demir çemberin en fazla 1 mm kalınlığında ve en fazla 20 mm genişliğinde olması; çelik telin çapının 3,5 mm, kopma-çekme mukavemetinin 100 kg/mm<sup>2</sup>-120 kg/mm<sup>2</sup> olması gerekir.

(4) Her balyada en az altı çember kullanılmalı ve çemberler kenetleme usulü ile bağlanır. Kenarlara gelmemek ve yeni olmak koşulu ile en çok iki çemberde birer ek bulunabilir.

(5) Balyanın sarılmasında kullanılan plastik çemberin;

- a) Polyester malzemedan üretilmiş,
- b) Ölçülerinin en fazla 19 mm x 1,4 mm,
- c) En ve genişliğinin çember üzerinde eşit aralıklı herhangi bir noktadan yapılan ölçümler sonucunda bulunan kalınlık ve genişliğin çemberin ortalama kalınlığının  $\pm\%4$ 'ünü geçmeyecek şekilde,

ç) Kopma mukavemetinin 1100 kgf,

d) Kaynak yerinden kopma mukavemetinin 900 kgf,

e) Esneme oranının en fazla %10,

f) Uzunluğunun en fazla 305 cm,

g) Ağırlığının en fazla 140 gr,

ğ) Renginin yarı şeffaf yeşil veya opak yeşil,

h) Birleştirilmelerinde vibrasyon z-kaynaklı veya sıcak kaynak pnömatik çemberleme makinesi kullanılmış, olması şartları aranır.

#### **Linter pamuğu ve lif döküntüsü pamuk balyaları**

**MADDE 19 -** (1) Linter pamuğu ile çırçırılama ve iplik imalatı sırasında meydana gelen lif döküntüsü pamuk balyalarına bu Tebliğin 16 ncı ve 18 inci maddelerinde verilen kurallar uygulanmayabilir. Söz konusu balyalar için bu Tebliğde belirlenen özelliklerde olması kaydıyla kullanılmış sağlam ve yırtıksız bezler ambalaj malzemesi olarak kullanılabilir. Ayrıca, linter ve lif döküntüsü pamuk balyalarının ambalajlarında pamuklu bezden başka naylon ve diğer ambalaj malzemeleri de kullanılabilir.

(2) Linter pamuk balyalarının ambalajında fazla ambalaj maddesi kullanılmasını önlemek için;

a) Normal basınçlı prese makinelerinde hazırlanan linter pamuk balyalarının iki yan yüzünün orta kısmının her birinde azami 30 cm açıklık,

b) Yüksek basınçlı prese makinelerinde hazırlanan linter pamuk balyalarının bombeli bir yüzünün iki yan yüzle birleştiği iki kenarının her birinde azami 20 cm açıklık,

c) Balyaların alt ve üst kapakları açık, bırakılabilir.

#### **Kaşe**

**MADDE 20** - (1) Sondaj yöntemine göre preselenmiş balyaların işaretlemesi kaşe kullanılarak yapılır. Kaşe Ek-5'te belirtilen şekil ve özelliktedir.

(2) Kaşe balyanın bombeli yüzünün 3 üncü ve 4 üncü çemberleri arasına ve balyanın ortasına gelecek şekilde aynı konumda vurulur.

(3) İşaretleme rengi ve/veya mürekkebi ambalaj malzemesinden geçip lif pamuğa nüfuz etmemelidir.

(4) Firmalar özel marka ve işaretleri için 5x10 cm boyutunda ayrı bir kaşe yaptırarak balyanın arka yüzünün 3 üncü ve 4 üncü çemberleri arasına vurabilirler.

#### **Etiket**

**MADDE 21** - (1) Tek balya yöntemine göre preselenmiş balyaların işaretlemesi etiket kullanılarak yapılır. Etiket, Ek-6'da yer alan formata uygun olarak barkodlu etiket yapan teknik donanımda hazırlanır.

(2) Etiket, balyanın bombeli yüzünün 3 üncü ve 4 üncü çemberleri arasına kopartılamayacak ve sökülmecek şekilde yapıştırılır.

#### **İzlenebilirlik Uygulaması**

**MADDE 22-** İzlenebilirlik uygulaması yapılması durumunda, uygulama robotundan kimliklendirilerek Preseleme aşamasına gelen ürünlere izlenebilirlik için DNA Barkod/DNA Bandrol/Bandrol/Qrkod/Barkod/Etiket ve kimliklendirmeye ilişkin diğer uygulamaları yapacak malzeme ve teçhizat ile ürüne ait eşlenik ve diğer bilgilerin yüklemesi yapılır. Yükleme işlemleri yazılım, ağ ve veri tabanı sistemleri ile uygulanır ve takip edilir. İzlenebilirlik uygulaması Ek-9'da yer alan asgari bilgileri içermek zorundadır.

#### **Kontrol mührü**

**MADDE 22-23** - (1) Kontrolü yapılan balyaların üzerine kırmızı (bayrak rengi) matbaa mürekkebi kullanılarak ve yarısı kaşe veya etiket üzerine diğer yarısı ambalaj üzerine gelecek şekilde Pamuk Sorumlu Denetçisi tarafından ek-7'de yer alan kontrol mührü vurulur.

(2) Tek balya yöntemine göre preselenmiş pamuklarda ambalaj malzemesi olarak naylon ve benzeri malzemelerin kullanılması durumunda mühür tamamı etiket üzerine gelecek şekilde vurulur.

## **BEŞİNCİ BÖLÜM**

### **Numune Alma, Analiz ve Denetim**

#### **Sondaj yöntemine göre numune alma**

**MADDE 23 24** - (1) Pamukların sondaj usulüne göre kontrolünde her partiye ait preselenmiş balyalar içinden en az % 2 ve en çok % 20 oranında seçilen balyalar açılır ve açılan balya ambalajlar ile içindekiler ayrı ayrı kontrol edilir. Kontrolde her balya ait olduğu partiyi temsil eder.

#### **Tek balya yöntemine göre numune alma**

**MADDE 24 25** - (1) Pamukların tek balya yöntemine göre kontrolünde, numuneler çırçır prese fabrikalarında bulunan prese kasalarının altına ve üstüne monte edilmiş numune alım bıçakları tarafından veya balyalar preselendikten sonra otomatik numune alım cihazı yardımıyla alınır. Numuneler hiçbir şekilde elle alınmaz.



(2) Örnek resmine Ek-8'de yer verilen numune alım bıçakları aşağıda belirtilen şartları taşır;

- a) Kalınlığı en az 1 cm, uzunluğu en az 30 cm, eni en az 9 cm olan bir tabla üzerine monte edilmiş,
- b) Uzun kenarlıklarda en az 30 cm uzunluğunda, kısa kenarın birisinde en az 6 cm uzunluğunda bıçak çıkıntısına sahip,
- c) Çıkıntıları en az 2 cm yükseklik ve 1 cm kalınlığa sahip,
- ç) Presenin alt ve üst tablalarına en az 4 adet vida ile sabitlenmiş, olur.

(3) Bir balyanın karşılıklı iki yüzünden numune alım bıçakları tarafından veya preseleme sonrası otomatik numune alma cihazı yardımıyla 30,5 cm boy, 10 cm en ve 115 gr ağırlıktan az olmamak üzere kesilen numuneler, üzerlerinde hiçbir değişiklik yapılmadan bir defada koparılıp alınır. Alınan her bir numune eşit iki parçaya bölünür. Balyanın her iki yönünün bombeli dış kısımlarından alınan numuneler birleştirilip balya etiketinin en altındaki kupon ile birlikte rulo haline getirilir. Balyanın her iki yönünün iç kısımlarından alınan numuneler de aynı şekilde birleştirilip yine balya etiketi üzerinden koparılmış olan bir kupon ile birlikte rulo haline getirilir. Dış kısımlardan alınan rulo haldeki numuneler analiz numunesi olarak 50 adet numune alabilecek büyüklükte beyaz renkte torbalara konulur. İç kısımlardan alınan rulo haldeki numuneler 50 adetlik kırmızı renkte büyük torbalara konulur ve şahit numune olarak çırçır-prese fabrikasının özel numune saklama deposunda en az bir yıl saklanır.

(4) Analiz ve şahit numune torbalarının ağzı kurşun sıkma pensi ile sıkılmış veya plastik şerit ile mühürlenmiş olmalıdır.

(5) Numunelerin giydirilmesi, kırılması ya da bir parçasının çıkartılması yasaktır. Her iki pamuk numunesinden de hiçbir parça, elyaf, toprağa veya herhangi bir yabancı maddeye bulanmış kısım çıkartılamaz.

(6) Yukarıdaki şartları taşımayan numuneler ile yapılan kontrol işlemleri geçersizdir.

#### **Sondaj yöntemine göre analiz**

**MADDE 25 26-** (1) Sondaj yöntemine göre kontrol bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun şekilde alınmış numunelerin tasnif odasında el ve göz yordamıyla renk, yabancı madde ve çırçırılama şekli yönünden grup, sınıf ve tipinin belirlenmesi şeklinde yapılır.

#### **Tek balya yöntemi ne göre analiz**

**MADDE 26 27-** (1) Pamuk elyafının teknik kriterleri ile sınıf ve tipleri yüksek kapasiteli lif ölçüm cihazı ile HVI Modülü kullanılmak suretiyle belirlenir.

(2) Analiz yapılacak numunelerin, pasif kondüsyonlamada en az 48 saat süreyle uygun ısı ve rutubet seviyesine sahip odalarda bekletilerek ya da 15–20 dakika süreyle hızlı kondüsyonlamaya tabi tutularak, rutubet muhtevalarının % 6,75-% 8,25 seviyesine ulaşması sağlanır.

#### **İthalat denetimi**

**MADDE 27 28-** (1) İthal edilecek pamuklar için aşağıdaki hüküm hariç bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

(2) Pamuklar balya halinde ithal edilir ve ithal edilen balyaların işaretlemesinde menşe ülke, üretim yılı ve balya brüt ağırlığının belirtilmesi zorunludur.

## **ALTINCI BÖLÜM**

### **Çeşitli ve Son Hükümler**

#### **Yetki**

**MADDE 28 29-** (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

#### **Yürürlükten kaldırılan tebliğler**

**MADDE 29 30-** (1) Aşağıda yer alan tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır:

a) 27/7/2001 tarihli ve 24475 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Preselenmiş Pamukların Standardizasyonuna İlişkin Tebliğ; (Dış Ticarete Standardizasyon 2001/20);

b) 27/7/2001 tarihli ve 24475 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Preselenmiş Pamuk Balya Ambalajlarına İlişkin Tebliğ (Dış Ticarete Standardizasyon 2001/21);

c) 21/8/2009 tarihli ve 27326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Preselenmiş Pamukların Tek Balya Standardizasyonuna ve Kontrolüne İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/37). 14/8/2012 tarihli ve 28384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Pamukların Standardizasyonuna İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/27) yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Diğer mevzuatta Pamukların Standardizasyonuna İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/27)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

#### **Atıflar**

**GEÇİCİ MADDE 1** – (1) 27/7/2001 tarihli ve 24475 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Preselenmiş Pamuk Balya Ambalajlarına İlişkin Tebliğ (Dış Ticarete Standardizasyon 2001/21)ine yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

#### **Yürürlük**

**MADDE 30 31-** (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

#### **Yürütme**

**MADDE 31 32-** (1) Bu Tebliğ hükümlerini ~~Ekonomi~~ **Ticaret** Bakanı yürütür.

## Ek-1

### Sondaj Yönteminde Pamukların Sınıf ve Tipleri

**1. Kısa Elyaflı (Yerli) Pamuklar:** *Gossypium herbaceum* L., *Gossypium arboreum* L. türüne giren pamuklar olup, elyaf uzunlukları 19,05 mm'den kısadır.

Tip	Özellikler
Yerli 1	Kendi grubunun en yüksek beyaz renk ve parlaklığını gösterir, yabancı madde yok denecek kadar az ve çırçırılama hatası bulunmayandır.
Yerli 2	Yerli 1'e nazaran biraz daha matlaşmış renkte, yabancı maddesi biraz daha fazla, çepel rengi kahverengiye dönüşmüş ve çırçırılama hatası az olandır.
Yerli 3	Yerli 2'ye nazaran biraz daha matlaşmış ve grileşmiş renkte, yabancı maddesi siyahlaşmış ve çırçırılama hatası olandır.

**2. Orta Elyaflı (Upland) Pamuklar:** *Gossypium hirsutum* L. türüne giren pamuklar olup, elyaf uzunlukları 20,6 mm ve daha kısa – 34,3 mm ve daha uzundur.

Sınıf	Tip	Özellikler
<b>BEYAZ</b> (Tipin doğal rengini ihtiva eden parlaklık ve canlılıkta lekесizdir.)	Standart Ekstra	En yüksek derecede beyaz renk ve parlaklık gösterir ve yabancı maddesi yok denecek kadar az, çırçırılama hatası bulunmayan kusursuz pamuklardır.
	Standart Garanti	Ekstra ile Standart 1 arasındaki geçişli pamuklardır. Bu pamuklar Ekstra sınıfına yakın olmakla birlikte Ekstra sınıfından bir derece aşağıda, Standart 1'den bir derece yukarıdadır. Standart Ekstra'ya yakın yüksek derecede beyaz renk ve parlaklık gösterir ve yabancı maddesi yok denecek kadar az, çırçırılama hatası bulunmayan kusursuz pamuklardır.
	Standart 1	Standart Garanti sınıfına girmeyen parlak beyaz renkte, yabancı maddesi Standart Garanti'den biraz fazla, haşere tahribatı ve çırçırılama hatası bulunmayan pamuklardır.
	Standart 2	Standart 1'e nazaran biraz matlaşmış renkte, yabancı maddesi biraz fazla, rengi kahverengiye dönüşmüş, haşere tahribatı bulunmayan ve çırçırılama hatası en az olan pamuklardır.
	Standart 3	Standart 2'ye nazaran biraz daha matlaşmış, açık gri renkte, yabancı maddesi Standart 2'den fazla ve siyahlaşmış, çırçırılama hatası ve haşere tahribatı az olan pamuklardır.
	Standart 4	Standart 3'e nazaran daha fazla matlaşmış, biraz daha grileşmiş, yabancı maddesi Standart 3'ten fazla olan ve siyahlaşmış, çırçırılama hatası ve haşere tahribatı olan, yeteri kadar olgunlaşmamış pamukları da ihtiva eden ve benekli kabul edilmeyecek kadar lekeleri bulunandır.
		Standart 4'e nazaran rengi daha da matlaşmış ve

Sınıf	Tip	Özellikler
	Standart 5	grileşmiş, yabancı maddesi standart 4'e göre biraz daha fazla ve siyahlaşmış, çırçırılama hatası ve haşere tahribatı olan, yeteri kadar olgunlaşmamış pamukları da ihtiva eden ve benekli kabul edilmeyecek kadar lekeleri bulunandır.
<b>BENEKLİ</b> (Beyaz sınıftaki her tipteki pamukların, çiğ, rutubet, yağmur, toplama ve depolama şartlarından dolayı değişik büyüklüklerde beneklenmiş olanıdır.)	Standart 1	Standart ekstra, standart garanti ve beyaz standart 1 pamuğun yağmur, toplama ve depolama şartlarından dolayı hafif beneklenmiş olanıdır.
	Standart 2	Beyaz standart 2 pamuğun yağmur, toplama ve depolama şartlarından dolayı benek durumu ve büyüklükleri Standart 1'den biraz fazla olanıdır.
	Standart 3	Beyaz standart 3 pamuğun yağmur, toplama ve depolama şartlarından dolayı benek durumu ve büyüklükleri Standart 2'den biraz fazla olanıdır.
	Standart 4	Beyaz standart 4 pamuğun yağmur, toplama ve depolama şartlarından dolayı benek durumu ve büyüklükleri Standart 3'den biraz fazla olanıdır.
	Standart 5	Beyaz standart 5 pamuğun yağmur, toplama ve depolama şartlarından dolayı benek durumu ve büyüklükleri Standart 4'ten biraz fazla olanıdır.
<b>SARI LEKELİ</b> (Benekli sınıftaki her tipteki pamukların, aşırı derecede çiğ ve rutubete maruz kalması, birden çok yağmura maruz kalması, kötü toplama ve olumsuz depolama şartlarından dolayı beneklerinin büyüyüp dağılıp sararmış olanıdır.)	Standart 1	Benekli standart 1 pamuğun yağmura maruz kalması, toplama ve depolama şartlarından dolayı beneği büyümüş ve hafif sararmış olanıdır.
	Standart 2	Benekli standart 2 pamuğun aşırı yağmura maruz kalması, toplama ve depolama şartlarından dolayı sarılık durumu ve sarılık oranı Standart 1'den biraz fazla olanıdır.
	Standart 3	Benekli standart 3 pamuğun yoğun ve aşırı yağmura maruz kalması, toplama ve depolama şartlarından dolayı sarılık durumu ve sarılık oranının Standart 2'den biraz fazla olanıdır.
	Standart 4	Benekli standart 4 pamuğun yoğun ve defalarca aşırı yağmura maruz kalması, yağmur, toplama ve depolama şartlarından dolayı sarılık durumu ve sarılık oranının Standart 3'den biraz fazla olanıdır.
	Standart 5	Benekli standart 5 pamuğun yoğun ve defalarca aşırı yağmura maruz kalması, yağmur, toplama ve depolama şartlarından dolayı sarılık durumu ve sarılık oranının Standart 4'ten biraz fazla olanıdır.
<b>RENKLİ</b> (Aşırı rutubetli olarak (%13-14'ten fazla) toplanmış kütlü pamukların, depolarda uzun süre	Renkli 1	Aşırı rutubetten kaynaklanan fermantasyon nedeniyle, rengi çok hafif kahverengiye dönüşen pamuklardır.
	Renkli 2	Aşırı rutubetten kaynaklanan fermantasyon nedeniyle rengi hafif kahverengiye dönüşendir.

Sınıf	Tip	Özellikler
ve kötü şartlarda muhafaza edilmesi sonucunda fermantasyona uğrayarak, fermante oranına göre çok hafif kahverengi, hafif kahverengi, kahverengi ve koyu kahverengiye dönüşmüş olan pamuklardır.)	Renkli 3	Aşırı rutubetten kaynaklanan fermantasyon nedeniyle rengi kahverengiye dönüşen pamuklardır.
	Renkli 4	Aşırı rutubetten kaynaklanan fermantasyon nedeniyle rengi koyu kahverengiye dönüşen pamuklardır.
<b>TİP DIŞI</b> (Beyaz, benekli ve renkli sınıfına girmeyen, yangın ve su/sel baskınına maruz kalmış, çırçırılama esnasında çığitle beraber aşağı düşen pamukların ve çırçırılama esnasında top başlarında biriken yağlı ve kopuk liflerden oluşan pamukların işlenmesinden meydana gelen pamuklardır.)	Tip Dışı (Özürlü)	Fazla miktarda yabancı madde ve toprak bulunan kütlü pamukların çırçırılama esnasında elde edilenler ile çırçırılama esnasında top başlarında biriken yağlı ve kopuk liflerden oluşanlardır.
	Tip Dışı (Kuşbaşı)	Çırçırılama esnasında çığitle beraber aşağı düşen pamukların işlenmesi neticesinde elde edilendir.
	Tip Dışı (Avaryalı)	Preseli pamuk balyalarının yangın ve su baskınına maruz kalması sonucu ortaya çıkan pamuklardır.

**3. Uzun Elyaflı Pamuklar:** Gossypium barbadense L. türüne giren pamuklar olup, elyaf uzunlukları 30,48 mm. ve daha uzundur. Uzun elyaflı pamuk grubundan ülkemizde yetiştirilmekte olan türler (Sea Land, Delcerro. vb.) kendi isimleri ile 4 tipe ayrılarak derecelendirilir.

## Ek-2

### Tek Balya Yönteminde Pamukların Sınıf ve Tipleri

**1. Kısa Elyaflı Pamuklar:** Gossypium herbaceum L. veya Gossypium arboreum L. türlerine giren ya da bunların aynı tür pamuklarla olan melezlerinin kozalarından elde edilen ve uzunlukları 19,5 mm altı olan lifli pamuklar, bölge ve çırçırılama teknolojisi ayrımı yapılmaksızın “Kısa Elyaflı Pamuklar” olarak adlandırılır.

**1.1 Kısa Elyaflı Pamukların elyaf uzunluk aralıkları, HVI Ölçüm Modülündeki test metodu ile uzunluklarına göre sıralanmış liflerin, %50 ortalama uzunlukları (ML-Mean length) ve %2.5 üst yarı ortalama uzunlukları (UHML-Upper half mean length) esas alınarak aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilmiştir:**

UZUNLUK KODU	ELYAF UZUNLUĞU		ELYAF UZUNLUK ARALIĞI
	İNCH	MM	
20	0,69	17,52	12,7-17,52
22	0,75	19,05	17,52-19,05
24	0,85	21,59	19,05-21,59
26	0,94	23,80	21,59- 23,80
28	0,98	24,89	23,80-24,89

**1.2 Kısa Elyaflı Pamukların renk, yabancı madde oranı, elyaf inceliği, elyaf mukavemeti, elyaf uzunluk uyumu, elyaf olgunluğu, elyaf elastikiyeti, elyafın içindeki kısa-ölü elyaf sınıf ve tipleri Orta Elyaflı Pamukların sınıf ve tiplerine göre belirlenir.**

**2. Orta Elyaflı Pamuklar:** Gossypium hirsutum L. türüne giren ya da bunların aynı tür pamuklarla olan melezlerinin kozalarından elde edilen ve uzunlukları 20,6 mm ve daha kısa – 34,3 mm ve daha uzun olan lifli pamuklar, bölge ve çırçırılama teknolojisi ayrımı yapılmaksızın “Orta Elyaflı Pamuklar” olarak adlandırılır.

**2.1 Renk:** Orta elyaflı pamukların renk sınıfları; Beyaz, Benekli, Sarı Lekeli, Renkli, Tip Dışı olarak belirlenmiştir. Beyaz, Benekli, Sarı Lekeli, Renkli sınıflar, HVI Ölçüm Modülündeki “Renk” test metodu ve Nickerson-Hunter pamuk kolorimetre diyagramında parlaklık derecesini gösteren yansıtma (Rd) ve sarı renk pigmenti derecesini gösteren sarılık (+b) değerlerinin kesiştiği yerin belirlenmesi suretiyle, Tip Dışı Pamuklar ise meydana geliş özelliklerine göre aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.

Sınıf	Tipler	Renk Kodu	Renk Aralığı
BEYAZ	Standart Ekstra	11	11-1. 11-2. 11-3. 11-4
	Standart Garanti	21	21-1. 21-2. 21-3. 21-4
	Standart 1	31	31-1. 31-2. 31-3. 31-4
	Standart 2	41	41-1. 41-2. 41-3. 41-4
	Standart 3	51	51-1. 51-2. 51-3. 51-4
	Standart 4	61	61-1. 61-2. 61-3. 61-4
	Standart 5	71	71-1. 71-2. 71-3. 71-4
BENEKLİ	Standart 1	12, 22, 32	12-1. 12-2 22-1. 22-2 32-1. 32-2

Sınıf	Tipler	Renk Kodu	Renk Aralığı
	Standart 2	42	42-1. 42-2
	Standart 3	52	52-1. 52-2
	Standart 4	62	62-1. 62-2
	Standart 5	82	82-1. 82-2
<b>SARI LEKELİ</b>	Standart 1	13, 23, 33	13-1. 13-2. 13-3. 13-4 23-1. 23-2. 23-3. 23-4 33-1. 33-2. 33-3. 33-4
	Standart 2	43	43-1. 43-2. 43-3. 43-4
	Standart 3	53	53-1. 53-2. 53-3. 53-4
	Standart 4	63	63-1. 63-2. 63-3. 63-4
	Standart 5	83	83-1. 83-2. 83-3. 83-4
<b>RENKLİ</b>	Standart 1	24	24-1. 24-2. 24-3. 24-4
	Standart 2	34	34-1. 34-2. 34-3. 34-4
	Standart 3	44	44-1. 44-2. 44-3. 44-4
	Standart 4	54	54-1. 54-2. 54-3. 54-4

Sınıf	Tipler	Tanım
<b>TİP DIŞI</b>	Özürlü	Fazla miktarda yabancı madde ve toprak bulunan kütlü pamukların çırçırlanmasıyla elde edilen veya çırçırılama esnasında top başlarında biriken yağlı ve kopuk liflerden oluşan pamuklar Tip Dışı (Özürlü) olarak adlandırılır.
	Kuşbaşı	Çırçırılama esnasında çığitle beraber aşağı düşen pamukların işlenmesiyle elde edilen pamuklar Tip Dışı (Kuşbaşı) olarak adlandırılır.
	Avaryalı	Preseli pamuk balyalarının yangın ve su baskınına maruz kalması sonucu ortaya çıkan pamuklar Tip Dışı (Avaryalı) olarak adlandırılır.

**2.2 Yabancı Madde:** Orta Elyafli Pamukların yabancı madde sınıfları aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.

YABANCI MADDE MİKTARI (Alan %)		YABANCI MADDE KODU	SINIFI
ROLLERGİN - ROTOBAR	SAWGİN		
0 – 2	0- 0,4	1	En Temiz
2,1 – 4,5	0,5- 1,2	2	Temiz
4,6 – 6,5	1,3-2,4	3	Orta
6,6 – 7,5	2,5- 4,0	4	Orta Kirli
7,6- 10	4,01- 5,5	5	Kirli
10,1 - 14	5,6 – 6,9	6	Çok Kirli
14,1 ve üstü	7 ve üstü	7	Pek Çok Kirli

**2.3 Elyaf Uzunluğu:** Orta Elyafli Pamukların elyaf uzunluk aralıkları HVI Ölçüm Modülündeki test metodu ile uzunluklarına göre sıralanmış liflerin, %50 ortalama uzunlukları

(ML-Mean length) ve %2.5 üst yarı ortalama uzunlukları (UHML-Upper half mean length) esas alınarak aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.

Uzunluk Kodu	Elyaf Uzunluk Aralığı (İnç)	Elyaf Uzunluk Aralığı (mm)
24	0,79 ve daha kısa	20.07 ve daha kısa
26	0,80-0,85	20.32-21.59
28	0,86-0,89	21.84-22.61
29	0,90-0,92	22.86-23.37
30	0,93-0,95	23.62-24.13
31	0,96-0,98	24.38-24.89
32	0,99-1,01	25.15-25.65
33	1,02-1,04	25.91-26.42
34	1,05-1,07	26.67-27.18
35	1,08-1,10	27,43-27,94
36	1,11-1,13	28,19-28,70
37	1,14-1,17	28,96-29,72
38	1,18-1,20	29,97-30,48
39	1,21-1,23	30,73-31,24
40	1,24-1,26	31,50-32,00
41	1,27-1,29	32,26-32,77
42	1,30-1,32	33,02-33,53
43	1,33-1,35	33,78-34,29
44	1,36 ve daha uzun	34,54 ve daha uzun

**2.4 Elyaf İnceliği (Mikroner):** Orta Elyaflı Pamukların elyaf incelik sınıfları HVI Ölçüm Modülündeki “Mikroner” test metodu ile belirli bir hacme sıkıştırılmış, bilinen ağırlıktaki lif kütlesi arasından, bilinen basınçtaki hava akımının belirli bir zaman aralığında geçirilmesi suretiyle pamuk lifinin hava geçirgenliğinin belirlenmesi yöntemiyle aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.

Mikroner Değeri	Sınıfı
2,4 - 3,0	Zayıf
3,1 - 3,8	İnce
3,9 - 4,9	Normal
5,0 - 5,5	Kalın
5,6 ve üzeri	Çok Kalın

**2.5 Elyaf Mukavemeti (Elyaf Kopma Mukavemeti):** Orta Elyaflı Pamukların elyaf mukavemeti (kopma mukavemeti) sınıfları HVI Ölçüm Modülündeki “Strength” test metodu ve “Gram/tex” ölçüm değeri ile aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.

Strength Değeri (Gr/tex)	Sınıfı
31 ve yukarısı	Çok Sağlam
28-30	Sağlam
26-27	Normal
24-25	Orta
22-23	Zayıf
21 ve aşağısı	Çok Zayıf



**2.6 Elyaf Uzunluk Uyumu (Uniformity):** Orta Elyafly Pamukların elyaf uzunluk uyum (Uniformity) sınıfları HVI Ölçüm Modülündeki “Uniformity” test metoduyla, liflerin %50 ortalama uzunluğunun (ML=Mean Length) %2,5 üst yarı ortalama uzunluğuna (UHML=Upper Half Mean Length) bölümünü % olarak gösteren “Index” ölçüm değeri ile aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.

Uniformity Değeri	Sınıfı
85 den yüksek	Çok Düzgün
83-85	Düzgün
80-82	Normal
77-79	Düşük Düzgünlük
77 ve aşağısı	Çok Düşük Düzgünlük

**2.7 Elyaf Olgunluğu (İhtiyari):** Orta Elyafly Pamukların elyaf olgunluk sınıfları HVI Ölçüm Modülündeki “Maturity” test metodu ile aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.

Maturity Değeri (%)	Derecesi
86 ve üstü	Çok Yüksek Olgunluk
80-85	Yüksek Olgunluk
75-79	Olgun
70-74	Düşük Olgunluk
73 ve aşağısı	Çok Düşük Olgunluk

**2.8 Elyaf Elastikiyeti (İhtiyari):** Orta Elyafly Pamukların elyaf elastikiyet (uzama) sınıfları HVI Ölçüm Modülündeki “Elongation” test metodu ile aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.

Elongation Değeri (%)	Sınıfı
8 ve üstü	Çok Yüksek Elastikiyet
6,9-7,9	Yüksek Elastikiyet
5,9-6,8	Elastik
4,9-5,8	Düşük Elastikiyet
4,8 ve aşağısı	Çok Düşük Elastikiyet

**2.9 Elyafın içindeki Kısa-Ölü Elyaf (SFI) (İhtiyari):** Orta Elyafly Pamukların 12,7 mm'nin altında bulunan elyaf miktarı sınıfları HVI Ölçüm Modülündeki “SFI” test metodu ile aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.

SFI Değeri (%)	Sınıfı
6 ve altı	Çok İyi
6,1-8	İyi
8,1-11	Orta
11,1 ve üstü	Kötü

**3. Uzun Elyafly Pamuklar:** Gossypium Barbadosense L. Türüne giren ya da bunların aynı tür pamuklarla olan melezlerinin kozalarından elde edilen ve uzunlukları 30,48 mm üstü olan lifli pamuklar, bölge ve çırçırılama teknolojisi ayırımı yapılmaksızın “Uzun Elyafly Pamuklar” olarak adlandırılır.

**3.1** Uzun Elyafly Pamukların elyaf uzunluk aralıkları, HVI Ölçüm Modülündeki test metodu ile uzunluklarına göre sıralanmış liflerin, %50 ortalama uzunlukları (ML-Mean length) ve %2,5 üst yarı ortalama uzunlukları (UHML-Upper Half Mean Length) esas alınarak aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilmiştir:

UZUNLUK KODU	ELYAF UZUNLUĞU		ELYAF UZUNLUK ARALIĞI
	İNCH	MM	
40	1,21 ve daha kısa	30,73	30,73 ve daha kısa
42	1,25	31,75	30,73-31,75
44	1,31	33,27	31,75-33,27
46	1,36	34,54	33,27-34,54
48	1,42	36,06	34,54-36,06
50	1,47	37,33	36,06-37,33
52	1,48'den daha uzun	37,59	37,33'den daha uzun

**3.2** Uzun Elyafly Pamukların renk, yabancı madde oranı, elyaf inceliği, elyaf mukavemeti, elyaf uzunluk uyumu, elyaf olgunluğu, elyaf elastikiyeti, elyafın içindeki kısa-ölü elyaf sınıf ve tipleri Orta Elyafly Pamukların sınıf ve tiplerine göre belirlenir.

### Ek-3

#### Linter ve Lif Döküntüsü Pamukların Sınıf ve Tipleri

Grubu	Sınıf	Açıklama	Tip	Renk
<b>Linter Pamukları</b>	<b>A</b>	Pamuk çiğdidinin üzerinde kalan liflerin linter makineleri ile bir defa kesilmesi ile elde edilen pamuklardır.	Linter (A-1)	Kirli beyaz
			Linter (A-2)	A-1 den daha koyu renkli
			Linter (A-3)	A-2 den daha koyu renkli renkli
	<b>B</b>	Birinci kesimden sonra pamuk çiğdidinin üzerinde kalan liflerin ikinci defa kesimiyle elde edilen pamuklardır.	Linter (B-1)	Açık kahverengi
			Linter (B-2)	Koyu kahverengi
<b>Tip Dışı</b>		Yangın veya aşırı rutubetten dolayı fermante olmuş çiğditlerden elde edilen Linter pamuklarıdır.		
<b>Lif Döküntüsü Pamuklar</b>	<b>Çırçırılama Lif Döküntüsü</b>	Çırçırılama esnasında meydana gelen yağlı, master üstü topbaşı ve siklon tozu gibi lif döküntüsü pamuklardır.	Çırçırılama esnasında meydana gelen yağlı, master üstü-topbaşı ve siklon tozu gibi lif döküntüsü pamuklar meydana geldikleri (elde edildikleri) yer itibariyle tiplendirilerek, temiz veya kirli olarak nitelendirilebilir.	
	<b>İplik İmalatı Lif Döküntüsü</b>	İplik imalatı esnasında elde edilen, vatka kenarı, şerit, fitil, halka, bıçkı, şapka, davul, ince tarak, hallaç altı, hallaç tüyü, mahzen tozu, meydan döküntüsü, vigon tarağından çıkan fitil ıskartası, büyük davul döküntüsü ve dokuma tezgâhı altı döküntüsü gibi lif döküntüsü pamuklardır.	Elde edildikleri yer itibariyle tiplendirilir. (vatka kenarı, şerit, fitil, halka, bıçkı, şapka, davul, ince tarak, hallaç altı, hallaç tüyü, mahzen tozu, meydan döküntüsü, vigon tarağından çıkan fitil ıskartası, büyük davul döküntüsü ve dokuma tezgâhı altı döküntüsü gibi)	

Ek-4

Pamuk Tip Numuneleri

TİP NUMUNE ADI	GRUBU VE ÇIRÇIRLAMA ŞEKLİ	ÜRETİM BÖLGESİ
TÜRKİYE - EGE	Orta Elyaf (Upland) Grubu - Rollergin	Ege üretim bölgesinde (İzmir, Menemen, Bergama, Manisa, Turgutlu, Salihli, Alaşehir, Balıkesir, Tire, Torbalı, Söke, Aydın, Nazilli, Denizli, Milas, Köyceğiz, Ödemiş ve Bursa kontrol merkezlerinde) üretilen pamuklar
TÜRKİYE - EGE TİPİ		Antalya, İskenderun, Antakya, Iğdır, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Mersin, Ceyhan, Osmaniye, Reyhanlı, Nusaybin, Diyarbakır, Şanlıurfa'da üretilen pamuklar ile diğer üretim bölgeleri ve kontrol merkezlerinde üretilen bu tip numunelere uygun pamuklar
TÜRKİYE - ÇUKUROVA		Adana, Mersin, Ceyhan ve Osmaniye üretim bölgelerinde üretilen pamuklar ile diğer üretim bölgeleri ve kontrol merkezlerinde üretilen bu tip numunelere uygun pamuklar
TÜRKİYE	Kısa Elyaf (Yerli) Grubu, Orta Elyaf (Upland) - Sawgin, Uzun Elyaf (Upland) Grubu, Linter, Lif Döküntüsü, Orta Elyaf (Upland) Grubu - Rollergin (renkli sınıfı ve tip dışı sınıfı)	Türkiye (Genel)

## Ek-5

### Kaşe

(TİP NUMUNE ADI)	
(SINIFI – TİPİ)	
(ÇIRÇIRLAMA ŞEKLİ – YILI)	
Parti No. : (Fab. Sicil No.) – ...	(MÜHÜR)
Balya No. : ... ..	
Brüt Ağırlık : ... .. (±10) kg	

#### Açıklamalar:

1. Kaşe 16x10 cm ebadında ve bombeli yapıda, üzerindeki bilgilerin yazıldığı harfler 2x10 mm boyutunda olmalıdır. Kaşede siyah matbaa mürekkebi kullanılır.
2. “TİP NUMUNE ADI”, “ÇIRÇIRLAMA ŞEKLİ–YILI”, “Brüt Ağırlık”, “Parti No.” ve “Balya No.” siyah matbaa mürekkebi kullanılarak kaşe ile birlikte ya da ayrıca basılır.
3. “SINIFI–TİPİ” ayrıca hazırlanan kaşe ile kırmızı (bayrak rengi) matbaa mürekkebi kullanılarak sonradan basılır.
4. Mühür kırmızı (bayrak rengi) matbaa mürekkebi kullanılarak ve bu Tebliğin 22 nci maddesinde tarif edildiği şekilde yapılır.


#### Örnek Kaşe:

TÜRKİYE – ÇUKUROVA	
SARI LEKELİ – ST-2	
ROLLERGİN – 2012	
Parti No. : S040112345–01	(MÜHÜR)
Balya No. : 123456789	
Brüt Ağırlık : 210 (±10) kg	

Ek-6

Etiket

Tip Numune Adı : .....  
Sınıfı ve Tipi : .....  
Çırcırlama Şekli : .....  
Üretim Yılı : .....  
Parti No. : .....  
Balya No. : .....  
Brüt Ağırlık : .....(±10) kg  
Analiz Laboratuvarı : .....



0 869012 345678

(Firma Ünvanı ve Vergi No)



0 869012 345678

-----İhtiyaç Halinde Kopartılacak Kupon-----



0 869012 345678

-----İhtiyaç Halinde Kopartılacak Kupon-----



0 869012 345678

-----Şahit Numunesi Kuponu -----



0 869012 345678

-----Analiz Numunesi Kuponu-----



### **Açıklamalar:**

1. “Sınıfı ve Tipi” dışında kalan bilgiler siyah renkte ve 14 punto büyüklüğünde yazılır.
2. “Sınıfı ve Tipi” kırmızı renkte ve 16 punto büyüklüğünde yazılır.
3. “Firma Unvanı ve Vergi No” siyah renkte ve okunaklı olarak en az 14 punto büyüklüğünde yazılır.
4. Kullanılacak etiketlerin kalınlığı 0,35 mm ila 0,40 mm aralığında, uzunluğu 20 cm, genişliği 10 cm, ebatları 10 cm x 18 cm olmalıdır.
5. Kullanılan etiket üzerindeki barkodun okunur halde ırır prese fabrikası sicil numarasını, ayrıca parti ve balya numarasını içermesi gerekmektedir. ırır prese fabrika sicil numarası Genel Müdürlükçe tahsis edilir. Parti ve balya numaraları ise ırır prese fabrikaları tarafından tahsis ve takip edilir.
6. ırır prese fabrikası tarafından belirlenen ve takip edilen balya numarasına ait barkod, 7 cm uzunluğunda ve 2,5 cm eninde, koyu siyah renkli geniş formatta yazılır ve her iki tarafında ise en az 0,25 cm’lik boşluk bırakılır.
7. Mühür kırmızı renkli mürekkeple ve bu Tebliğın 22 nci maddesinde tarif edildiğı (bir kısmı etiketin sağ üst kısmına bir kısmı balya üzerine gelecek) şekilde vurulur.
8. Etiket üzerinde leke oluşturmıyacak ve dağılmıyacak nitelikte siyah mürekkep kullanılır, nokta vuruşlu matris yazıcılar yazım esnasında kullanılmaz.

Ek-7

**Pamuk Sorumlu Denetçi Mührü**

<p><b>KONTROL</b> (Adı SOYADI) Pamuk Sorumlu Denetçisi Belge No.: ..... (Firma Ünvanı – Vergi No.)</p>
--


**Açıklamalar:**

1. Mühür 10x6 cm ebadında olmalıdır.
2. “KONTROL” yazısı harfleri 2x10 mm boyutunda olmalıdır.
3. Pamuk Sorumlu Denetçisinin “Adı SOYADI”, “Pamuk Sorumlu Denetçisi” yazısı ve “Belge No.” harfleri 1x5 mm boyutunda olmalıdır.
4. “Firma Ünvanı ve Vergi No.” okunaklı olacak büyüklükte olmalıdır.
5. Mühürlemede kırmızı (bayrak rengi) matbaa mürekkebi kullanılır.



## Ek-8

### Numune Alma Bıçağı



**Ek-9**  
**İzlenebilir Pamuk Barkodlarının İçermesi Gereken Asgari Bilgiler**

Tip Numune Adı
Sınıfı – Tipi
Parti No.
Çırçırılama Şekli - Yılı
Çırçır Prese Fabrikası Adı
Üretici Adı – Soyadı
Tarla Bilgileri
Ürüne İlişkin Varsa Diğer Belgeler (Sürdürülebilirliğe İlişkin Bilgiler, Sertifikalar, Analiz Raporları vb.)